


Typ INNOVA



Płytki dywanowe emco INNOVA dostępne są w pięciu kolorach dzięki czemu nie ma ograniczeń co do kreatywnych możliwości ich układania.

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Innowacyjny o wysokiej jakości system mat wejściowych optymalnie spełniający wymagania projektowe i techniczne oraz konsekwentnie redukujący brud. Nie tylko wygląda ładnie, ale również poprawia np. warunki akustyczne w pomieszczeniu.



Antystatyczny



Odporne
na działanie
kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Bfl-s1



wysoki



Odpowiedni
dla obiektu 33

Typ INNOVA

Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Bitumen
Udział runa / masa włókna	850
Masa całkowita (g/m²)	3.930
Wysokość całkowita (mm)	8
Liczba wypustów na m²	75.590
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Format płytki	około 50x50 cm bez obramowania (z powłoką bitumiczną)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci


Układanie	Płytki dywanowe po rozpakowaniu należy aklimatyzować przez 24 godziny. Dzięki grubej powłoce bitumicznej nasze płytki tekstylne nadają się zasadniczo do swobodnego układania. Jednakże, aby zapobiec przesuwaniu się / ślizganiu się płytek i podnoszeniu się krawędzi podczas użytkowania, zaleca się układanie na płaskiej powierzchni o dobrej przyczepności. Kierunek włókien: strzałka z tyłu każdej płytki wskazuje kierunek układania. Przed ułożeniem należy określić, czy płytki mają być układane w tym samym kierunku, czy w szachownicę. Ogrzewanie podłogowe: płytki dywanowe emco mają bardzo dobrą izolację termiczną, przez co obniżają parametry ogrzewania podłogowego. Nie zaleca się układania płytek na powierzchni z systemem ogrzewania podłogowego.
Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Typ INNOVA


Kolory



36.01 czarny




36.02 antracyt



36.03 szary



36.08 mokka



36.10 szary łupkowy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

emco